

TH-310

TH-天和树脂系列

天和 TH-310 是一款适用于符合高阻燃与高防腐双重要求的溴化环氧乙烯基酯树脂，超高的反应活性，适合于手糊、缠绕、拉挤等成型工艺，同时兼具极佳的玻璃纤维浸润效果与机械强度，相比与同类型树脂而言，TH-310 具有极佳的阻燃效果、更优良的浸润性、更出色的机械性能与更好的操作工艺性。纯树脂浇铸体氧指数可达 38 以上。

液体树脂技术指标			
项 目	单 位	指 标	测试标准
外 观		淡黄色透明液体	
色度 (Pt-Co)		/	GB7193
酸值	mgKOH/g	5-15	GB2895
粘度(25℃)	mPa.S	250-350	GB7193
凝胶时间	min	10-20	GB7193
固体含量	%	60-64	GB7193
120℃稳定性	min	≥120	GB7193

注：环烷酸钴或异辛酸钴 0.5%，Co 含量：6%；固化剂：过氧化甲乙酮 1.5%，如 LPT-IN

树脂浇铸体性能指标（仅供参考）			
项 目	单 位	指 标	测试标准
巴柯尔硬度	Barcol	35	GB3854
拉伸强度	MPa	60	GB2567
拉伸弹性模量	MPa	3300	GB2567
断裂延伸	%	4.0	GB2567
弯曲强度	MPa	120	GB2567
弯曲弹性模量	MPa	3400	GB2567
冲击韧性	KJ/m ²	8.9	GB2567
热变形温度	℃	100	GB1634.2

注：实验环境温度 23±2℃ 相对湿度 50±5%

包装与贮存

天和點石牌 TH-310 的包装为净重 200KG 金属桶，在 20℃ 下储存期为六个月，升高温度会相应缩短储存期，储存时应放置在阴凉通风处，避免阳光直射并远离热源，本品为易燃品，应远离明火。

注意：此数据按照国家标准（GB）测定的，由于在加工过程中有诸多因素影响，因此不排除用户自行试验研究的必要，在法律上不保证产品某些性能对某一具体用途完全适用，并保留对资料的修改权力。